

Lazurind Base 200L

465006

Защита древесины от грибков синевы и гнили, а также насекомых

ОПИСАНИЕ

- Пропиточное средство на основе:
- - алкидного связующего
- - органических алифатических растворителей
- - современных фунгицидов
- - современных инсектицидных средств

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется в качестве грунтовки при окраске строительных столярных изделий и прочих деревянных предметов, эксплуатируемых в категории от 1 до 3 (DIN EN 335).
- Деревянные изделия (окна, двери, фасадная обшивка, жалюзи, ограды), эксплуатируемые в атмосферных условиях категории 3, необходимо защитить покрытиями, LAZURIND и BIONEEL (масла для наружных работ).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	алкид
Плотность	0.8 кг/л
Внешний вид	Жидкость
Цвет	Бесцветный
Толщина каждого слоя	
Рекомендуемое нанесение	110 - 130 г/м ²
Высыхание	
воздушное	8 - 12 Часы

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Деревянная поверхность должна быть сухой (макс. влажность = 18 %), механически обработанной, тщательно отшлифованной и обеспыленной.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Применение в хорошо проветриваемых помещениях.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Материал готов к использованию и не разбавляется. Перед началом работ пропитка тщательно перемешивается. Нанесение техникой окунания, облива или кистью. В случае окраски окунанием или обливом окрашенные детали подвешиваются и излишки пропитки собираются в емкость для повторного использования или утилизации. Обработанные детали хранятся под навесом на твердом фундаменте во избежание попадания пропитки в почву или сточные воды, а также для обеспечения ее сбора и правильной утилизации. В случае если древесина имеет низкую абсорбцию, биоцидная пропитка наносится повторно, причем интервал между слоями должен составлять 3 - 4 часа.




КИСТЬ

Разбавление:	не требуется
Чистящее средство:	402095 LAZURIND разбавитель



ОКУНАНИЕ

Разбавление:	не требуется
Чистящее средство:	402095 LAZURIND разбавитель



ОБЛИВ

Разбавление:	не требуется
Чистящее средство:	402095 LAZURIND разбавитель

ХРАНЕНИЕ

- 36 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- см. Свидетельство безопасности и этикетку продукта.
- Обязательно применение защитных перчаток и очков.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.